



La Balanza®

FICHA TECNICA

PASTA TEXTURIZADA FINA LA BALANZA	
<u>Propiedades y parametros</u>	Interiores y Exteriores
<i>Densidad. G / ml</i>	1.35 - 1.43
<i>Solidos por volumen</i>	42.99% +/- 2%
<i>Solidos por peso</i>	65% +/-2%
<i>VOC TEORICO (G/L)</i>	20 G/L
<u>Propiedades Ópticas</u>	
TIPO	ACRILICA
Colores	BLANCOS Y COLORES CLAROS
Acabado	Mate
Inflamabilidad	NO INFLAMABLE
Rendimiento, m2 /L	18 a 20-M2/CUBETA
Lavabilidad	RECOMENDACIONES PAG 3
<u>DATOS DE APLICACION</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • PREPARACION DE SUPERFICIE: Preparar la superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto. • SELLADO: Diluya PASTA TEXTURIZADA LA BALANZA 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. Antes de aplicar la pasta. • INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO Antes de aplicar, mezcle perfectamente el producto, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. 	



La Balanza®

FICHA TECNICA

PASTA TEXTURIZADA FINA LA BALANZA

DILUCIÓN

• *Para la dilución de este producto diluiremos con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, sin embargo el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.*

METODO DE APLICACION.

• *Aplique el producto con llana metálica de acero inoxidable, rodillo de pelo, tiroleta, rodillo texturizador, etc.*

• *Para un mejor acabado mientras el producto se encuentra fresco, forme la silueta deseada con la herramienta adecuada como puede ser:*

Rodillo de felpa, esponja, espátula dentada, rodillo texturizador, llana de acrílico. etc.

• *Al final de la aplicación se da el acabado final, se procura dejar lo más lisa y pareja la superficie. Se puede que lijar, se procura dejar limpia la superficie y se puede aplicar el acabado final que se quiera dar.*

Manténgase en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS SIN PLOMO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS



La Balanza®

FICHA TECNICA

PASTA TEXTURIZADA FINA LA BALANZA

EQUIPO DE APLICACION

EQUIPO DE APLICACIÓN

• **RODILLO.**

• **ESPONJA.**

• **LLANA METALICA.**

• **LLANA DE ACRILICO.**

• **TIROLETA.**

PRECAUCIONES AL APLICAR

• *Aplique si la temperatura del aire y superficie a pintar se encuentran entre los 10 y los 40º C.*

• *Evite pintar en las últimas horas del día si detecta rocío o mayor condensación o en pronóstico de lluvias. Evite que se congele.*

NOTAS DE USO

• **LIMPIEZA DEL EQUIPO:** *El equipo debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón. El equipo metálico es recomendable limpiarlo con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.*

• **ALMACENAMIENTO:** *Manténgase en su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Use el producto preferentemente antes de 24 meses.*

RECOMENDACIONES

• Se recomienda aplicar una capa de PASTA TEXTURIZADA FINA LA BALANZA. No recomendado el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas en condiciones severas de humedad.

• En caso de que se ensucie solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos suaves procurando cuidar la integridad de la película.

• El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

• Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

• Una vez que esté seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no es recomendable hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.



La Balanza®

FICHA TECNICA

PASTA TEXTURIZADA FINA LA BALANZA	
PRESENTACION DEL ENVASE	
GALON 4LT CUBETA 19LT TAMBOR 200LT	
TIEMPO DE SECADO Y CURADO	
TIEMPO DE SECADO <ul style="list-style-type: none"> • Al tacto primera mano 20 minutos • Secado: 24 horas A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. <ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato. 	TIEMPO DE CURADO <ul style="list-style-type: none"> • Curado Total 8 días.
AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.	
<p>Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto.</p> <p>Esta información solo sirve como guía para el consumidor.</p> <p>Cualquier alteración a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumirá todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especiales en la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA.</p> <p>LA BALANZA.</p> <p>La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con e la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.</p> <p>PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.</p>	